

Полиэтилен высокой плотности PE4FE-69**ТУ 6-11-00206368-25-2013****Описание:**

Марка **PE4FE-69** обладает стойкостью к термоокислительному старению.

Область применения:

Полиэтилен **PE4FE-69** применяется для изготовления пленок от 10 мк., и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами при температуре до 80°C.

Метод переработки: Экструзия

Технические требования:

Наименование показателя	Типичное значение	Метод испытания
Плотность при 23°C, г/см ³	0,946 – 0,950	ГОСТ 15139
Показатель текучести расплава (при 190°C/21,6), г/10 мин	7 – 11	ГОСТ 11645
Отношение ПТР _{21,6} /ПТР ₅ , не менее	18	п.5.9 ТУ 6-11-00206368-25-2013
Степень чистоты, не менее	90	п.5.11 ТУ 6-11-00206368-25-2013
Технологическая проба на внешний вид пленки, баллов, не хуже	+30	п.5.13 ТУ 6-11-00206368-25-2013
Испытание на растяжку, мин, не менее	20	00206368-25-2013

Данные, указанные в таблице, имеют типичные значения, не расценивать их как спецификацию.